

AD BASE

Aspetto	polvere bianca o grigia
Acqua d'impasto	25% in peso con la polvere
Tempo aperto	circa 25 minuti a 20°C
Tempo di registrazione	circa 40 minuti
Scivolamento verticale	assente
Esecuzione fughe a parete	4/8 ore
Esecuzione fughe a pavimento	dopo 30 ore
Consumo	3-4 kg/mq
Pedonabilità	dopo 30 ore
Indurimento finale	dopo 20gg
Flessibilità	nessuna
Temperatura di applicazione	da +5 a +30°C
Confezione	sacchi da 25 kg
Conservazione	5 mesi, in luogo asciutto e con sacco chiuso