

TECHNOCEM

Aspetto	polvere bianca o grigia
Tempo di lavorabilità su laterizio	30 min
Granulometria massima	< 1,5 mm
Acqua di impasto	circa 23%
Peso specifico	1500 kg/m ³
Resa	14 kg/m ² per 1 cm di spessore circa
Spessore minimo di applicazione	10 mm
Spessore massimo di applicazione	15 mm
Temperatura di applicazione	tra +5 e +30°C
Tempo di presa	280 ± 30 min.
Resistenza a compressione a 28 gg.	5 N/mm ²
Resistenza a flessione a 28 gg.	2 N/mm ²
Permeabilità al vapore	μ = 15
Reazione al fuoco	classe "zero"
Confezione	sacchi da 25 kg, 40 kg o sfuso in silos
Conservazione	2 mesi , in luogo asciutto e con sacco chiuso