

MALTA

Aspetto	polvere bianca o grigia
Granulometria massima	< 3 mm
Acqua di impasto	circa 21%
Peso specifico	1950 kg/m ³
Spessore minimo di applicazione	10 mm
Temperatura di applicazione	tra +5 e +30°C
Tempo di presa	480 ± 30 min.
Resistenza a compressione a 28 gg.	3 N/mm ²
Resistenza a flessione a 28 gg.	1,5 N/mm ²
Permeabilità al vapore	μ = 15
Reazione al fuoco	classe "zero"
Confezione	sacchi da 40 kg o sfuso in silos
Conservazione	2 mesi , in luogo asciutto e con sacco chiuso