

TECHNORAS G

Aspetto	polvere grigia
Granulometria massima	< 0,8 mm
Acqua di impasto	23-25%
Peso specifico(EN 1015-6)	1450 kg/m ³
Temperatura di applicazione	tra +5 e +30°C
Tempo di presa	500 ± 30 min.
Resistenza a compressione a 28 gg. (EN 1015-11)	4 N/mm ²
Resistenza a flessione a 28 gg.	2 N/mm ²
Permeabilità al vapore	μ = 15
Reazione al fuoco	classe "zero"
Spessore minimo di applicazione	25 mm
Resa teorica a spessore 5 mm	10 kg/m ²
Confezione	sacchi da 25 kg
Conservazione	2 mesi , in luogo asciutto e con sacco chiuso