

# TECHNORAS SF

Aspetto	polvere grigia
Granulometria massima	< 0,1 mm
Acqua di impasto	25-27%
Peso specifico (EN 1015-6)	1600 kg/m <sup>3</sup>
Temperatura di applicazione	tra +5 e +30°C
Tempo di presa	120 ± 30 min.
Resistenza a compressione a 28 gg. (EN 1015-11)	2 N/mm <sup>2</sup>
Resistenza a flessione a 28 gg.	1 N/mm <sup>2</sup>
pH	12
Reazione al fuoco	classe "zero"
Spessore minimo di applicazione	25 mm
Resa teorica a spessore 3 mm	1-1,5 kg/m <sup>2</sup>
Confezione	sacchi da 25 kg
Conservazione	2 mesi , in luogo asciutto e con sacco chiuso