

# BETON C

<b>Aspetto</b>	polvere grigia
<b>Densità a secco</b>	1300 kg/m <sup>3</sup>
<b>Densità prodotto umido</b>	1650 kg/m <sup>3</sup>
<b>Granulometria massima</b>	3,0 mm
<b>Acqua d'impasto</b>	circa 23-25%
<b>Tempo di lavorabilità</b>	circa 40 min.
<b>Temperatura di applicazione</b>	da +5 a +30°C
<b>Resa</b>	circa 20 kg per mm di spessore
<b>Confezione</b>	sacchi da 40 kg
<b>Conservazione:</b>	2 mesi, in luogo asciutto e con sacco chiuso